

MEMBRAPOL 800/W

IMPREGNANTE IDROREPELENTE A BASE DI UN'EMULSIONE ACQUOSA DI UN POLIDIMETILSILOSSANO MODIFICATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL 800/W è un prodotto specifico per l'idrofobizzazione delle facciate, grazie a un'impregnazione che evita gli inconvenienti dovuti alla penetrazione di umidità quali: alterazioni di colore, inquinamento delle superfici, efflorescenze calcaree, danni dovuti al gelo, rigonfiamenti, sviluppo di muffe. Inoltre, lascia una finitura non appiccicosa che riduce la ritenzione dello sporco.

MEMBRAPOL 800/W forma un film invisibile che non altera l'estetica del supporto trattato.

CAMPI DI IMPIEGO

MEMBRAPOL 800/W viene utilizzato per il trattamento idrorepellente dei materiali da costruzione aventi un buon potere di assorbimento, quali:

- mattoni
- intonaci
- pietre naturali
- gesso
- cemento
- tegole
- rivestimenti plastici

VANTAGGI

- Evita l'alterazione cromatica delle superfici
- Resiste al gelo
- Evita gli inconvenienti dovuti alla penetrazione dell'umidità
- Riduce la ritenzione dello sporco
- Forma un film invisibile
- Non altera l'estetica del supporto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: trasparente

Consumi: circa 0,300-0,400 kg per ogni mq di superficie da impregnare. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Imballi: latta da 1 kg, da 5 kg e da 25 kg

Immagazzinaggio: **MEMBRAPOL 800/W** è utilizzabile entro 24 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +10°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Si raccomanda di accertarsi che le superfici da trattare siano ben asciutte e stagionate, pulire accuratamente da ogni traccia di polvere e sporcizia, eliminare le eventuali macchie di smog o fuliggine mediante lavaggio prima del trattamento. Se sulla superficie o tra le fughe delle pietre vi è presenza di muffa, muschio o licheni è necessario spazzolare la superficie eliminandone qualsiasi traccia. In

MEMBRAPOL 800/W

presenza di efflorescenze saline dovute anche all'umidità ascendente non è garantita la penetrazione e l'adesione di **MEMBRAPOL 800/W**. Queste devono quindi essere eliminate mediante lavaggio e spazzolatura, poi proseguire con l'applicazione del prodotto.

Preparazione e applicazione del prodotto

MEMBRAPOL 800/W è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione. Il prodotto si applica a pennello, a rullo o a spruzzo, a seconda delle specifiche necessità. La penetrazione e l'idrorepellenza sono considerevolmente aumentate da varie applicazioni bagnato su bagnato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Densità a 20°C	1,04 kg/lt

I dati tecnici riportati nella tabella delle CARATTERISTICHE TECNICHE si basano su test di laboratorio. I dati effettivi possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione di **MEMBRAPOL 800/W** si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda inoltre di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.