

MEMBRAPOL POLISOL FINISH

RIVESTIMENTO INCAPSULANTE PER LA BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO A BASE DI POLIMERI IDROSOLUBILI ELASTOMERICI MODIFICATI CON PLASTIFICANTI E PIGMENTI INORGANICI.

DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL POLISOL FINISH è ideale per la bonifica delle strutture realizzate con materiali contenenti fibre di amianto ed è specifico per le superfici a vista all'esterno.

Il trattamento con MEMBRAPOL ANCOR PRIMER e **MEMBRAPOL POLISOL FINISH** costituisce un'ottimo sistema incapsulante dei manufatti contenenti fibre di amianto in quanto il MEMBRAPOL ANCOR PRIMER penetrando nel manufatto blocca le fibre di amianto impedendone l'emissione in aria, il **MEMBRAPOL POLISOL FINISH** protegge ed impermeabilizza la superficie del manufatto. Insieme all'inertizzante MEMBRAPOL ANCOR PRIMER costituisce un ciclo verniciante testato dall'Istituto Giordano di Bellaria (RN) secondo la norma UNI 10686/98 come rivestimento di tipo A secondo l'art.2 del D.M. del 20/08/99.

CAMPI DI IMPIEGO

- Tutti i tipi di manufatti in cemento/amianto.
- Indicato per le superfici a vista all'esterno.
- Rivestimento di tipo A secondo l' art.2 del D.M. 20/08/99 applicato insieme al MEMBRAPOL ANCOR PRIMER.

VANTAGGI

- Semplicità di applicazione.
- Rivestimento in soluzione acquosa.
- Dopo filmazione forma una pellicola altamente resistente, con ottima lavabilità.
- Catalizza con l'umidità dell'aria.
- Elevate caratteristiche meccaniche, durezza e resistenza all'abrasione.
- Applicabile da +10°C a +45°C del supporto.
- Temperatura di esercizio da -25°C a +90°C (in aria).
- Intrapolla le fibre di amianto contenute nei manufatti cementizi impedendone la liberazione in aria.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del cemento/amianto

La pulizia di suddette superfici deve essere valutata caso per caso, secondo lo stato di degrado. Però è buona norma, che durante la pulizia, di non far disperdere i residui contaminati da amianto nell'ambiente. Quindi bisogna adottare tutte le procedure di bonifica necessarie al recupero e al successivo smaltimento secondo le disposizioni di legge vigenti. Si raccomanda di eliminare con lavaggio meccanico tutta la polvere, la sporcizia ed eventuali crescite di muffe, muschi, licheni presenti.

Preparazione e applicazione del prodotto

L'applicazione di **MEMBRAPOL POLISOL FINISH** può essere eseguita a spruzzo, a rullo o a pennello, in due mani intervallate di circa 8 ore l'una dall'altra. Il supporto da bonificare deve essere precedentemente trattato con una mano del prodotto inertizzante MEMBRAPOL ANCOR PRIMER.

ATTENZIONE: Il prodotto va diluito con acqua nella misura massima del 10-15 % a seconda della modalità di applicazione. Con 1 kg di prodotto si trattano circa 2,5 mq di superficie per ottenere 250 micron film secco. La resa è riferita all'applicazione di due mani di rivestimento.

MEMBRAPOL POLISOL FINISH

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colori

Bianco, rosso.

Consumi

La resa è subordinata al tipo di supporto da trattare. Mediamente con 1 Kg di prodotto si trattano circa 2,5 mq di superficie per ottenere 250 micron film secco.

Imballi

MEMBRAPOL POLISOL FINISH è disponibile nelle seguenti pezzature: 20 kg, 5 kg.

Immagazzinaggio

MEMBRAPOL POLISOL FINISH è confezionato in contenitori integri e sigillati. Proteggere il materiale dal gelo e dal caldo eccessivo (temperature superiori ai 5°C ed inferiori ai 30°C), utilizzare entro 12 mesi dalla data di confezionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori	Bianco, grigio, rosso e verde
Peso specifico a 20° C	1,30 ± 0,05 Kg/l
Viscosità a 25° C	3500 - 5000 cps
Consumo teorico	2,5 mq/kg
Spessore minimo consigliato del film secco in due mani	250 micron
Aderenza al supporto	> 1 MPa
Resistenza all'irraggiamento UVB/Condensa (1000 ore)	Ottima
Resistenza a cicli gelo/disgelo	Ottima
Resistenza a cicli sole/pioggia	Ottima
Temperatura d'applicazione	+ 7° C + 35° C
Intervallo di sovrapplicazione a 20°C	6-8 ore

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione del **MEMBRAPOL POLISOL FINISH** si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda inoltre di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

MEMBRAPOL POLISOL FINISH

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.