

# MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER

## FINITURA POLIURETANICA INDICATA PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI UV DI MEMBRAPOL 260 CAMPER



### DESCRIZIONE PRODOTTO

**MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER** è una vernice di finitura bianca bicomponente a base di resine poliuretaniche stabili ai raggi UV e alle intemperie. Viene consigliata e applicata come rivestimento protettivo del sistema impermeabilizzante per i camper MEMBRAPOL 260 CAMPER.

### CAMPI DI IMPIEGO

**MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER** è una finitura consigliata e applicata come rivestimento protettivo e anti UV per MEMBRAPOL 260 CAMPER.

### VANTAGGI

- Ottima resistenza ai raggi UV ed intemperie
- Ottime proprietà di resistenza meccanica all'abrasione
- Ottime resistenze chimiche a solventi, oli, soluzioni (acide, alcaline e saline), detergenti, benzina
- Resistente alla proliferazione di funghi e alghe
- Ottima resistenza ai ristagni d'acqua
- Disponibile in diverse colorazioni
- Applicabile in orizzontale, verticale e superfici di qualsiasi pendenza
- Semplice da applicare
- Semplice da pulire
- Applicabile da +5°C a +30°C

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Colore:** cartella colori RAL

**Consumi:** **MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER** si applica in singola o, **se necessario**, duplice mano, con un consumo di circa 0,100 kg/mq per strato. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

**Imballi:** confezione da 1 kg e da 2 kg

**Immagazzinaggio:** **MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER** è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +5°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

# MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

Il supporto o in vetroresina o alluminio deve essere opportunamente pulito e asciugato. Successivamente, deve essere trattato con i prodotti del sistema MEMBRAPOL 260 CAMPER.

### Preparazione ed applicazione del prodotto

**MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER** è un prodotto bicomponente, da miscelare prima dell'applicazione nel seguente modo: miscelare il componente A; successivamente, unire il componente B e continuare a miscelare fino a ottenere una massa omogenea e senza grumi. La diluizione avviene con diluente poliuretano MEMBRAPOL DILUENTE PU in ragione del 3-10% in peso. **MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER** può essere applicato a rullo, a pennello o con spruzzo airless.

**ATTENZIONE:** Il tempo massimo di sovrapposizione su MEMBRAPOL 260 CAMPER è di 2-3 giorni.

## MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione di **MEMBRAPOL ANTI UV CAMPER** si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Il prodotto è infiammabile, si devono rispettare le norme di sicurezza vigenti per il trasporto, lo stoccaggio e l'applicazione. Durante l'applicazione, soprattutto se tramite spruzzo airless, è necessario provvedere ad una idonea ventilazione dell'ambiente di lavoro. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda inoltre di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.**

**PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

### AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.