

MEMBRAPOL ANTIROMBO CAMPER

MEMBRANA POLIURETANICA IMPERMEABILIZZANTE ED INSONORIZZANTE MONOCOMPONENTE PER SOTTOSCOCCA DEI CAMPER



DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL ANTIROMBO CAMPER è una membrana elastometrica poliuretanic a igroindurente, caratterizzata da ottime proprietà meccaniche, chimiche, termiche e insonorizzanti. Caratterizzato da un'elasticità superiore al 600%, il prodotto è applicabile a freddo e polimerizza a contatto con aria e umidità. Una volta indurito, **MEMBRAPOL ANTIROMBO CAMPER** realizza un sistema continuo di insonorizzazione ed impermeabilizzazione a lunga durata.

CAMPI DI IMPIEGO

- Insonorizzante all'interno di scatolati, pianali, scocche auto/veicoli industriali/camper.
- Impermeabilizzazione del sottoscocca di auto/veicoli industriali/camper, rendendo il mezzo immune a pozzanghere e strade allagate.

VANTAGGI

- Insonorizzante
- Resistente alle intemperie e ai cicli di gelo e disgelo
- Impermeabile all'acqua e permeabile al vapore acqueo
- Ottima resistenza termica
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima resistenza meccanica
- Impermeabile a pozzanghere e strade allagate
- Completa aderenza alla superficie
- Applicazione semplice (rullo, pennello o spruzzo airless)
- Resistente ai detergenti, oli e prodotti chimici comuni
- Temperatura d'applicazione da 5°C a 35°C
- Temperatura d'esercizio da -30°C a +90°C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: Grigio

Consumi: **MEMBRAPOL ANTIROMBO CAMPER** si applica solitamente in duplice mano, con un consumo di circa 1 kg/mq in doppia mano. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Imballi: latta da 5 kg

Immagazzinaggio: **MEMBRAPOL ANTIROMBO CAMPER** è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +5°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MEMBRAPOL ANTIROMBO CAMPER

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Prima dell'applicazione di **MEMBRAPOL ANTIROMBO CAMPER** è necessaria un'accurata preparazione della superficie per garantire un'ottima stesura a lunga durata. La superficie deve essere pulita, asciutta e libera da ogni contaminazione che può in qualche modo intaccare l'adesione della membrana.

Preparazione e applicazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso previa accurata omogeneizzazione con agitatore meccanico a basso numero di giri. In questa fase è possibile diluire il prodotto con un massimo del 5% in peso di MEMBRAPOL DILUENTE PU, previa consultazione con l'Ufficio Tecnico Membrapol.

MEMBRAPOL ANTIROMBO CAMPER si applica in duplice mano, con un intervallo di 24 ore tra una mano ed altra. È applicabile a rullo, pennello e spruzzo airless (in questo la diluizione è con un massimo del 10% in peso di MEMBRAPOL DILUENTE PU).

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante preparazione e applicazione di **MEMBRAPOL ANTIROMBO CAMPER** si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Il prodotto è infiammabile, dunque tenerlo lontano da fonti di calore. È raccomandata, durante l'applicazione, una ventilazione sufficiente. Utilizzare un'apposita mascherina che eviti l'inalazione del prodotto. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda inoltre di non disperdere il prodotto nel ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.