

MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALLUMINIUM

PRIMER EPOSSIDICO PER I TETTI DEI CAMPER IN ALLUMINIO



DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALLUMINIUM è un primer speciale autoancorante a base di resine epossidiche modificate e pigmentazione attiva al fosfato di zinco modificato. Sulla base del processo chimico-fisico, le sostanze di cui è costituito il prodotto reagiscono con il supporto sviluppando una forte aderenza e neutralizzazione in modo da evitare nel tempo il fenomeno di sfogliamento. Il prodotto viene applicato sui tetti dei camper e su altre superfici in alluminio. Utilizzato come ponte di adesione nel ciclo d'impermeabilizzazione MEMBRAPOL 260 CAMPER.

CAMPI DI IMPIEGO

- Primer per il ciclo impermeabilizzante MEMBRAPOL 260 CAMPER
- Primer per i tetti dei camper in alluminio

VANTAGGI

- Ottima adesione
- Elevate caratteristiche meccaniche, durezza e resistenza all'abrasione
- Facilità d'applicazione
- Applicabile da +10°C a +30°C
- Temperatura di esercizio da -25°C a +90°C (in aria)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: grigio

Consumi: **MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALUMINIUM** si applica in singola mano, con un consumo di circa 0,200 kg/mq. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Imballi: confezione da 0,8+0,2 kg e da 1,6+0,4 kg

Immagazzinaggio: **MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALUMINIUM** è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +5°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALUMINIUM

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Per la buona riuscita dei lavori, è fondamentale che le superfici da trattare siano carteggiate, depolverizzate e perfettamente pulite con acqua.

Preparazione e applicazione del prodotto

MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALUMINIUM è un prodotto a due componenti da miscelare ed emulsionare perfettamente al momento dell'uso, versando il componente B nel componente A e agitando fino a ottenere una massa omogenea e priva di grumi. A seconda dei casi, il prodotto può essere diluito con MEMBRAPOL DILUENTE PU fino al 10% in peso, la diluizione deve essere effettuata dopo la miscelazione dei due componenti. Dopo l'applicazione di **MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALUMINIUM** si può procedere con l'applicazione della membrana poliuretana impermeabilizzante MEMBRAPOL 260 CAMPER.

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione di **MEMBRAPOL CAMPER PRIMER ALUMINIUM**, si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione, non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi, o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda, inoltre, di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.