

MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO

RIVESTIMENTO DECORATIVO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE



DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO è un formulato epossidico bicomponente in dispersione acquosa con cariche minerali a granulometria massima 0,3 mm. Appositamente studiato per realizzare finiture e rivestimenti di alto valore estetico sia per pareti che per pavimenti, è ideale per i complementi d'arredo. Il prodotto può essere fornito sia neutro, così da realizzare diverse colorazioni a tintometro, che colorato con le paste colore dedicate, nelle 16 tinte presenti nella COLOR CARD NUANCE. Idoneo per pavimenti radianti.

MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO fa parte dei sistemi:

- o MEMBRAPOL MYHOME
- o MEMBRAPOL MYWORK

CAMPI DI IMPIEGO

MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO trova impiego come finitura decorativa estetica per pavimenti e rivestimenti in ambito civile e work. Il prodotto va applicato dopo aver predisposto l'adeguata preparazione dei supporti prevista per l'applicazione dei vari fondi ancoranti: FONDO MONO GROSSO, FONDO MONO FINE O FONDO MONO ROLLER.

Inoltre, è particolarmente indicato per:

- Rivestimento di pavimentazioni interne per appartamenti
- Rivestimenti per ambienti bagno
- Rivestimento di pavimentazioni per uffici, showroom, negozi
- Rivestimento di pavimentazioni per ospedali, scuole, ecc
- Rivestimenti di pavimentazioni per centri commerciali
- Rivestimenti di elementi d'arredo

Ottimo per la decorazione di arredi da integrare al progetto come top cucina, tavoli, top lavandino in ambiente bagno, porte e quant'altro.

VANTAGGI

- Prodotto atossico, non emette odori o vapori irritanti durante l'applicazione
- Applicabile in ambienti chiusi
- Ottima resistenza all'abrasione e all'usura, ideale per superfici ad alto traffico pedonale
- Facilità di applicazione
- Facilità di pulizia
- Ottima resistenza all'acqua, ai detersivi e ai disinfettanti
- Applicabile da +5 °C a +35 °C
- Idoneo per pavimenti radianti

MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: neutro, COLOR CARD NUANCE

Consumi: MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO va applicato in duplice mano. Il consumo complessivo è di 0,800 kg/mq. Diluizione max. 10% con acqua solo per le superfici orizzontali, in caso di applicazioni verticali nessuna diluizione. Porosità della superficie fondo, umidità, temperatura e metodo di applicazione possono variare il consumo indicato.

Imballi, confezioni neutre: confezione da 1,5+0,5 kg, da 4,5+1,5 kg e da 9+3 kg.

Imballi, confezioni colorate: confezione da 1,75+0,5 kg, 5,25+1,5 kg e da 10,5+3 kg.

L'incidenza del colorante nella confezione è del 16,6% sul componente A.

Immagazzinaggio: MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO è confezionato in contenitori di plastica. Il prodotto è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce diretta del sole. Temperatura di deposito: da +5°C a +35°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Dopo avere precedentemente applicato il fondo ancorante FONDO MONO GROSSO 0,5 mm, seguendo le indicazioni di posa consigliate da Membrapol per i vari supporti, si procede con applicazione a spatola americana in acciaio inox di una mano di FONDO MONO FINE 0,3 mm, in modo da ridurre la rugosità e rendere la superficie più liscia, con un consumo di circa 1 kg/mq. Dove necessario procedere a una carteggiatura per eliminare eventuali creste o sovrapposizioni troppo evidenti, depolverare la superficie. In caso di supporti di fondo con umidità di risalita >5% contattare il nostro ufficio tecnico.

Preparazione e applicazione del prodotto

MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO è un prodotto a due componenti con rapporto di miscela per il prodotto colorato pari a: componente A=100 componente B=29. Da preparare al momento nel seguente modo: miscelare il componente A con agitatore meccanico a basso numero di giri per almeno 2 minuti. Successivamente aggiungere il componente B precedentemente agitato e miscelare con miscelatore meccanico fino a ottenere un impasto omogeneo, fluido e privo di grumi. La miscela ottenuta può essere diluita al massimo con il 10% in peso d'acqua. Nel caso di applicazione su superfici verticali non è necessario diluire il prodotto. Rasare uniformemente con spatola americana in acciaio inox, avendo cura di non lasciare mancanze ed eccessi di prodotto, effettuando piccoli movimenti circolari sempre della stessa ampiezza in modo da avere un effetto decorativo ordinato e omogeneo.

Ad avvenuta essiccazione dopo 24 ore, carteggiare con utensili idonei muniti di dischi abrasivi grana 36/40, depolverare e procedere con l'applicazione della seconda mano di **MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO** seguendo le stesse indicazioni espresse per la prima mano. Il consumo totale in due mani è di 0,800 kg/mq. Dopo 24 ore, procedere con l'applicazione di MEMBRAPOL 7100 W TRASPARENTE NEW, resina poliuretanica bicomponente all'acqua disponibile nelle varianti Opaco, Satinato e Lucido, applicato con spatola in plastica morbida tale e quale. Dopo 24 ore, ad avvenuta essiccazione carteggiare con utensili idonei muniti di dischi abrasivi grana 60, depolverare e procedere con la stesura a rullo in microfibra a pelo medio di una seconda mano di MEMBRAPOL 7100 W TRASPARENTE NEW diluito al 5% massimo con acqua. Il consumo complessivo per entrambe le mani è di 0,200 kg/mq. La completa maturazione del ciclo, necessaria per la piena capacità di utilizzo, si ottiene dopo 7 giorni.

MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|---|--|--|
| Colore | Neutro COLOR CARD NUANCE | |
| Consistenza | cremoso | |
| Rapporto di miscelazione del prodotto neutro | Parti in peso comp. A: 100 Parti in peso comp. B: 33 | |
| Rapporto di miscelazione del prodotto colorato | Parti in peso comp. A: 100 Parti in peso comp. B: 29 | |
| Percentuale colore | 16,6% sul comp. A | |
| Pot-life a 22 °C | 45 +/- 10 minuti | |
| Granulometria | 0,1-0,3 mm | |
| Indurimento a 22 °C, 50% U.R. | secco al tatto sovrapplicazione pedonabile con cautela completamente indurito | 12 ore 24 ore 24 ore 7 giorni |
| Consumi | 0,500 kg/mq per mano | |
| Diluizione (solo per applicazioni in orizzontale) | max. 10% con acqua | |
| Temperatura d'applicazione | da +5 °C a +35 °C | |

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione del **MEMBRAPOL NUANCE FINITURA MEDIO**, si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda, inoltre, di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbali, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.