

MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K

PRIMER DI AGGANCIAMENTO MONOCOMPONENTE PER LA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA



DESCRIZIONE PRODOTTO

MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K è un primer monocomponente a base di speciali bitumi in veicolo solvente. È un promotore di adesione specifico per migliorare l'adesione di pavimentazioni bituminose su superfici impermeabilizzate con membrane poliuretatiche e poliureiche MEMBRAPOL. **MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K** può essere saturato con quarzo.

CAMPI DI IMPIEGO

Promotore di adesione per membrane poliuretatiche come MEMBRAPOL 280, o poliureiche come MEMBRAPOL 600 VK, che permette l'aggancio di pavimentazioni stradali bituminose.

VANTAGGI

- Primer monocomponente, pronto all'uso
- Facile applicazione
- Ottima adesione su membrane impermeabilizzanti MEMBRAPOL
- Ottima resistenza fisica-meccanica
- Applicabile da +5°C a +40°C
- Temperatura d'esercizio da -40°C a +90°C, resiste per periodi limitati fino a 280°C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: nero

Imballi: latta da 20 kg

Consumi: MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K si applica in singola mano, con un consumo di circa 0,300 kg/mq. Porosità della superficie, umidità, temperatura, il metodo di applicazione possono variare i consumi e i tempi di asciugatura indicati.

Immagazzinaggio: MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K è utilizzabile entro 12 mesi dalla data di confezionamento. Proteggere il materiale da umidità, gelo e luce del sole diretta. Temperatura di deposito: da +5°C a +30°C. I prodotti devono rimanere nei contenitori originali, non aperti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il supporto da ricoprire, impermeabilizzato con le membrane MEMBRAPOL, dovrà essere esente da parti incoerenti, polvere, sporco, grassi, olio e qualsiasi altro materiale che possa compromettere l'adesione di **MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K**. La membrana

MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K

impermeabilizzante su cui sarà applicato primer deve essere libera da acqua stagnante o umidità in genere. Prima dell'applicazione si raccomanda un'accurata pulizia del supporto. L'acqua libera e stagnante proveniente da lavorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.

Preparazione e applicazione del prodotto

MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K è un prodotto monocomponente, pronto all'uso. Il prodotto può essere applicato a rullo o spruzzo airless. Il consumo deve essere mantenuto sui 0,300 kg/mq e se previsto può essere saturato con quarzo 0,7-1,2. Prima della posa della pavimentazione stradale è consigliabile spruzzare a caldo la mano d'attacco costituita da bitume modificato con gomma stirene-butadiene (SBR). Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del prodotto devono essere immediatamente puliti con solvente nafta. Dopo l'indurimento del prodotto, la rimozione può essere effettuata solo meccanicamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del prodotto	Speciali bitumi in veicolo solvente	
Diluizione	Non prevista	
Colore	Nero	-
Massa volumica	1,06 +/- 0,05 kg/l	EN ISO 2811-1
Viscosità a 20°C	1000 mPas	EN ISO 2555
Sostanze non volatili In peso	83 +/- 5 %	EN ISO 3251
Indurimento a 25°C, 50% U.R.	Secco al tatto Praticabile con cautela Indurimento completo	80 min 2 ore 3 ore

I dati tecnici riportati nella tabella delle CARATTERISTICHE TECNICHE si basano su test di laboratorio. I dati effettivi possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

MISURE DI SICUREZZA PER LA SALUTE

Durante la preparazione e l'applicazione di **MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K**, si raccomanda di usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Durante l'applicazione, non mangiare, non bere e non fumare. È raccomandata durante l'applicazione una ventilazione sufficiente. Utilizzare un'apposita mascherina che eviti l'inalazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda, inoltre, di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DEL PRODOTTO, SI RACCOMANDA DI CONSULTARE L'ULTIMA VERSIONE DELLA SCHEDA DATI SICUREZZA.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZE

I nostri consigli tecnici (verbalmente, scritti), o le nostre prove sono dettati dalla buona fede ma non rappresentano una garanzia. I prodotti da noi forniti non vengono seguiti durante la fase di applicazione, e

MEMBRAPOL PRIMER NERO 1K

non potendo essere a conoscenza neanche dei processi intenzionali o i modi di utilizzo e lavorazione degli stessi, non possiamo rilasciare garanzie. Diversamente, è nostra responsabilità un possibile difetto della produzione del materiale (qualora, appunto sia stabilita la completa responsabilità del danno a causa di un difetto di produzione e non da parte di terzi) In caso di dubbio sulla causa del danno è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra priorità è offrire prodotti di qualità costante come specificato nelle nostre *condizioni generali di vendita e consegna*.