

Pignatta autoestinguenta in EPS per solai alleggeriti con dentello sagomato per travetto precompresso (PORONTEP) o per travetto tralicciato (PORONTEP L).

Prodotto a marcatura CE
 Norma di riferimento UNI EN 13163:2017
 Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 23/06/22.



	CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	EPS UNI EN 13163	VALORE*
TECNICO MECCANICHE	Conducibilità termica dichiarata λ_D	EN 12667	W/mK	λ_D	0,035
	Reazione al fuoco	EN 11925-2	-	Euroclasse	E
	Calore specifico	EN 10456	J/kg·K	C	1450
	Temperatura di utilizzo	-	-		$\leq 80^\circ\text{C}$
	Resistenza a comp. 10% schiacciamento	EN 826	kPa	CS (10)	≥ 100
	Resistenza alla flessione	EN 12089	kPa	BS	≥ 150
	Massa volumica apparente	EN 1602	kg/m ³		18-20
	Stabilità dimensionale	EN 1603	%	DS (N)	$\pm 0,2$
	Quantità minima di materia prima secondaria	D.M. 23/06/22		kg	15%
DI TRASPIRAZIONE	Proprietà di trasmissione del vapore acqueo	EN 12086	-	μ	40*
	Permeabilità al vapore	EN 13163	mg/(Pa.h.m)	-	0,014*
	Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale	EN 16535	%	WL(T)	≤ 3
	Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione parziale	EN 12087	kg/m ²	WL(P)	$\leq 0,4$
TOLLERANZE	Tolleranza dimensionale	della lunghezza	mm	L4	± 4
		della larghezza		W4	± 4
		dello spessore		T3	± 3
		di ortogonalità		S3	$\pm 3/1000$
		della planarità		P5	± 5
	Tolleranza di massa volumica apparente		%		± 5
DIMENSIONI	Dimensioni	PORONTEP 500	mm	1 pz	mm 1000x420
		PORONTEP 600	mm	1 pz	mm 1000x520
		PORONTEP L 500	mm	1 pz	mm 1000x420
		PORONTEP L 600	mm	1 pz	mm 1000x520