



**Sicilgesso®**  
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF  
**mgigroup**  
SINCE 1948



# INTONACO PRONTO FINITURA



Intonaco di finitura premiscelato, a base di gesso emidrato ed anidro, prodotti con un particolare procedimento di cottura, inerti selezionati, bentonite e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante.

INTONACO PRONTO FINITURA è classificato secondo la normativa europea EN 13279-1 come C6/20/2.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Polvere bianca
Peso specifico polvere	≈ 540 kg/m <sup>3</sup>
Peso specifico prodotto essiccato	≈ 800 kg/m <sup>3</sup>
Granulometria	≤ 0,2 mm
pH	≈ 9,5
Consumo	≈ 1kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Tempo di presa	100±20min
Conducibilità termica	λ <sub>23-50</sub> =0,26W/m·K (val.tab.)
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 3,0 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP:A
Reazione al fuoco	Classe A1
Acqua di impasto	≈ 62% (≈ 9 l per sacco da 15 kg)
Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.	

INTONACO PRONTO FINITURA è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47



**IMBALLO / SACCHI DI CARTA DA 15 KG ~ CONFEZIONE / SU BANCALI DA 50 SACCHI**

### **UTILIZZO**

INTONACO PRONTO FINITURA è utilizzato per lisciare i locali intonacati con MONOCOTE, INTONACO PRONTO GREZZO, SURMIX, MIXTRAL, MIXTRAL ULTRALIGHT THERMO, ottenendo in tal modo una superficie perfettamente speculare.

### **CONSERVABILITÀ**

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

### **APPLICAZIONE**

Preparazione dei supporti:

- assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, abbia già fatto presa, ma non sia ancora asciutto.

Preparazione dell'impasto - mano o mescolatore:

- inserire in un gabasso pulito l'acqua necessaria ad impastare il quantitativo di polvere previsto;
- aggiungere in continuo la polvere e miscelare fino ad ottenere la consistenza desiderata; INTONACO PRONTO FINITURA si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più mani, fino ad ottenere una superficie liscia speculare.

### **AVVERTENZE**

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di INTONACO PRONTO FINITURA.

### **VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di finitura a base di gesso, inerti selezionati ed additivi, per interni, INTONACO PRONTO FINITURA, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 (classe C6/20/2). Il prodotto dovrà essere applicato a mano e lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme. La finitura dovrà avere un spessore di circa.....mm.

**I prodotti Sicilgesso sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente - 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.**

*I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su [www.sicilgesso.it](http://www.sicilgesso.it)*