



Sicilgesso®
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948



SICILCONTACT



Imprimatura aggrappante a base di resine in emulsione
acquosa e sabbie classificate.

SICILCONTACT è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Liquido paglierino
Densità apparente	≈ 1200 g/l
Resa metrica teorica	250 g/m ²
Diluizione	Pronto all'uso

IMBALLO / SECCHI DA 5 KG E 20 KG

UTILIZZO

Prodotto specifico per il trattamento di superfici da intonacare con bassa capacità di assorbimento, sulle quali è difficile o pericoloso, applicare direttamente l'intonaco o la rasatura a base cemento o calce/cemento. Grazie alla sua particolare formulazione ed alla presenza di sabbie classificate, crea uno stabile ponte d'aggancio tra il sottofondo e l'intonaco/rasatura.

SICILCONTACT è applicabile su calcestruzzo liscio, supporti poco assorbenti, pannelli truciolari (su costruzioni prefabbricate), o per la rasatura o l'intonacatura su lastre in cartongesso o per la posa a secco di quest'ultime. Ideale per garantire l'aderenza degli intonaci e delle finiture su manufatti/soffitti di calcestruzzo vibrato e/o prefabbricato.

Per esterni ed interni.

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i contenitori in luogo coperto ed asciutto. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare per omogenizzare il prodotto con mescolatore a basso numero di giri fino ad ottenere una pasta omogenea. SICILCONTACT si applica a rullo o a pennello avendo cura di ricoprire l'intera superficie oggetto di intervento. Durante l'applicazione di tanto in tanto rimescolare velocemente il prodotto, gli inerti contenuti tendono a sedimentare verso il basso del contenitore.

Prima di applicare l'intonaco attendere la completa asciugatura ed indurimento del SICILCONTACT (circa 2-4 ore).

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperatura > 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di imprimatura aggrappante a base di resine in emulsione acquosa e sabbie classificate SICILCONTACT.



Sicilgesso®
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948

Il prodotto sarà applicato a rullo o a pennello.
L'intonaco successivo dovrà essere posato su SICILCONTACT asciutto ed indurito (circa 4 ore).

I prodotti Sicilgesso sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente - 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it