

Tipo di prodotto	Cera autolucidante e antigraffio a base di acqua Atriafloor Cera è un composto liquido a base di cere sintetiche in dispersione acquosa, il prodotto è formulato specificamente per proteggere i pavimenti della linea Atriafloor, rende la superficie trattata uniforme, migliorando la resa estetica del lavoro. Disponibile in versione lucida, Atriafloor Cera contribuisce a prolungare la durata del pavimento e aiuta nella manutenzione quotidiana garantendo risultati eccezionali.	
Campi di impiego	Per superfici resinate con rivestimento Atriafloor	
Caratteristiche tecniche	Aspetto	Lucido
	Colore in barattolo	Lattescente
	Densità Kg/Lt	1,020 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°C	1000 ± 500 Cpa.s
	Residuo secco volumetrico	20 ± 2%
	Resa teorica	30 – 40 gr/mq x mano
	Diluizione	Tal quale (acqua al bisogno)
	Metodo applicativo	Spandicera, spugna o panno
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 3 ore Secco al tatto 6 - 8 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / 10 giorni
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
	Confezioni standard	Lt 0,750
Note	Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.	

Norme di applicazione Preparazione delle superfici

Verificare che la superficie sottostante realizzata con ciclo Atriafloor sia perfettamente asciutta, pulire la superficie da polvere e olii contaminanti, se necessario effettuare un lavaggio accurato utilizzando un panno morbido e dell'acqua tiepida prima di applicare Atriafloor Cera

Modalità di applicazione

Applicare una mano di prodotto con spandicera o panno morbido, se necessario applicare una seconda ripresa dio prodotto sempre dopo 12 ore.

Pulizia

Per la pulizia è consigliabile utilizzare un panno morbido con detergenti neutri che non lascino aloni o lucidatrice.

Manutenzione

In caso di graffi o usura del pavimento, carteggiare la superficie con carta abrasiva tipo 500 / 1000 , successivamente applicare Atriafloor Cera.

Proteggere la superficie realizzata per almeno 24-48 ore, il prodotto raggiunge la massima resistenza e durezza dopo almeno 5 – 7 giorni.


Consigliato per Ciclo Atriafloor

Sconsigliato per Forte presenza di umidità di risalita o permanente

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

