

Primer epossidico bicomponente idro-diluibile.

Descrizione Prodotto

Atriafloor Primer è un primer ancorante a base di resine epossidiche-poliammidiche modificate idrodiluibili, di uso universale con ottime caratteristiche di: resistenza chimica, facile applicazione, rapida essiccazione, uso universale su superfici non ferrose, ottima adesione su pavimenti o pareti, ricopribile con finiture bicomponenti sia a solvente che ad acqua.

Prodotto certificato ReMade in Italy n. 1271/001 emesso da Bureau Veritas Italia, secondo quanto richiesto dal criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata del **CAM** Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, in quanto certificazione che attesta il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa.

Campi Di Impiego

Applicazione su superfici tipo ceramica, legno, MDF. Come mano di fondo per pareti e pavimenti e come mano di finitura su rivestimenti rullati o bucciati. Per abitazioni civili, ospedali, scuole, caserme, penitenziari, cucine, industrie alimentari, lavanderie, garage, bar, specialmente per caseifici, oleifici, pastifici, ecc.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Semilucido
Colore in barattolo	Bianco
Densità Kg/Lt	1,450 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	100 – 130 Sec. F4
Residuo secco volumetrico	50 ± 2%
Resa teorica	120 – 150 gr/mq secondo assorbimento
Rapporto di miscelazione Base/Indurente	80 / 20 in peso
Pot Life	2 ore a 25°C
Diluizione	Acqua
Metodo applicativo	Pennello Rullo Spruzzo convenzionale
	Diluizione 5 – 10 % Diluizione 5 – 15 % Diluizione 8 – 20 %
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 2 – 3 ore Secco al tatto 8 - 12 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / 15 giorni
Temperatura di esercizio	-5 °C / +100°C
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
Confezioni standard	Kg 1 – Kg 5

Modalità Di Applicazione

Verificare attentamente le superfici da ricoprire;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente le superfici, accertarsi che siano solide, pulite e asciutte.

Supporti che presentano irregolarità, getti troppo grezzi, buchi, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati, in caso di superfici con macchie d'olio o chiazze antiaderenti, rimuoverle con solventi, evitare di applicare il prodotto in presenza di umidità di risalita (se storicamente accertata).

Superfici legnose

Depolverizzare rispettare le indicazioni sopra riportate e applicare una mano di Atriafloor Primer.

Piastrelle, Ceramica,

Accertarsi che la superficie sia pulita (se necessario carteggiare leggermente) , successivamente applicare una mano di Atriafloor Primer.

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Applicare il prodotto su superfici pulite, depolverizzare esenti da oli o da composti antiaderenti.

Applicare su superfici stagionate ed esenti da umidità di risalita o residua, raccordare le superfici per evitare possibili infiltrazioni. (specialmente se in presenza di acqua o forte umidità).

In caso di utilizzo in ambienti di lavoro quali garages, posteggi ecc valutare l'uso come ambiente di esposizione, non come ambiente di lavoro o attività pesanti.

Si raccomanda di miscelare bene i due componenti con miscelatore a bassi giri ed accertarsi della perfetta omogeneizzazione ed uniformità di tinta, una scarsa miscelazione o dispersione può provocare striature biancastre sulle superfici.

Nel caso in cui la base solida risultasse indurita non mescolare le parti, farsi sostituire la base. Una cattiva miscelazione provoca il mancato indurimento del prodotto

Attenzione la garanzia di resistenza, durezza e adesione viene garantita solo su tutto il ciclo Atriafloor, facente parte del primer, rasante, resina di decorazione e protettivo. Non sono garantite resistenze, durezza e adesioni sul singolo utilizzo di prodotto.

Atriafloor Primer



Scheda Tecnica Revisione : 3 del : 20/07/2022

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.