

<b>Tipo di prodotto</b>	<b>Stucco murale di finitura in pasta pronto all'uso</b>	
	<p><b>Atriamural</b> è uno stucco murale in pasta a base di resine acriliche modificate , con filler e pigmenti minerali microgranulari, di consistenza morbida e facile applicazione. Forte potere riempitivo, equalizzante, bassa contrazione volumetrica (antiritiro), rapidità di essiccazione e carteggiabilità, ottima spatolabilità, applicabile con spessori sottili o medio-alti, specifico per la rasatura ( come prodotto da rifinitura ) di superfici murali per interno.</p>	
<b>Campi di impiego</b>	Per pareti, soffitti in muratura, intonaci, calcestruzzo, gesso, cartongesso e su superfici interne già pitturate, quando è richiesto un elevato grado di finitura delle pareti	
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Aspetto	Opaco
	Colore in barattolo	Bianco
	Densità Kg/Lt	1,620 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°C	Tixotropica
	Residuo secco volumetrico	60 ± 2%
	Resa teorica	1,6 Kg/mq x 1mm di spessore
	Spessore tipico in mm	1
	Diluizione	Non necessaria
	Metodo applicativo	Spatola
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 – 2 ore
		Secco al tatto 4 - 5 ore
		Secco in profondità 18 - 24 ore
	Carteggiabile dopo	
	4 – 5 ore	
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	3 – 4 ore / nessuna limitazione
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
	Confezioni standard	Kg 5 – Kg 20

**Note** Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

## **Norme di applicazione** Preparazione delle superfici

### Legno nuovo o già verniciato

Carteggiare e pulire bene la superficie da trattare, stuccare le imperfezioni (nodi, fessure, zone mancanti, giunzioni libere o ed incastro, fori di chiodature e viti) con Stuccosint, dopo essiccazione ( se necessario ) carteggiare e ristuccare.

### Pareti murali interne

Asportare le parti di intonaco o stucco distaccate, accertarsi che la superficie sia ben aderente e solida al supporto, in caso di vecchie idropitture accertarsi che siano aderenti e solide, eliminare eventuali tracce di sporco e depolverizzare.

Stuccare e rasare ( a piu' riprese se necessario ) la superficie con **Atriamural**.

In caso di superfici sfarinanti e assorbenti è necessario applicare preventivamente una mano di Isoacryl diluito 1 ad 8 con acqua.

**Consigliato per** Superfici interne


**Sconsigliato per** Esposizione in esterno o forte presenza di umidità

**Fondi consigliati** Isoacryl, Isolmur, Murofix

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

### **Colorificio Atria S.R.L.**

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy  
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250  
Online [www.atria.it](http://www.atria.it)  
Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atri

