

SUPERMURALSTUCCO

Rev. 09 del 01/02/2021 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0409971200

Denominazione	SUPERMURALSTUCCO
Descrizione	Stucco rasante pronto in pasta
Generalità	Stucco in pasta per uso interno, pronto all'uso, ad elevato potere riempitivo ed altissima resa. Permette la rasatura di muri e soffitti greui o rifiniti (superfici interne in calcestruzzo, gesso e legno) in maniera veloce e pulita; applicabile a spessore soltanto a strati sottili sovrapposti, tal quale come fornito o con l'aggiunta di una piccolissima quantità d'acqua. Si stende con spatola o taloscia. La facilità applicativa e la scorrevolezza della pasta permettono un consumo bassissimo. Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l'apertura; può essere richiuso e conservato, purché non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.
Istruzioni per l'uso	<p>La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita. Assicurarsi che la superficie da trattare sia in assenza di polvere. Se la superficie si presenta sfarinante o particolarmente assorbente si consiglia l'applicazione del fissativo ELIOFOND ACRILICO diluito 1:10 con acqua.</p> <p>Applicare SUPERMURALSTUCCO sulla superficie da livellare mediante l'uso di una spatola metallica tipo "americana" e tirare il prodotto "a zero". È consigliabile procedere spalmando SUPERMURALSTUCCO a strati molto sottili. Attendere il completo essiccamento della mano precedente (circa 2-4 ore) prima di procedere ad un'ulteriore stesura.</p>
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezze disponibili	20 Kg - 4 Kg - 1 Kg
Immazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 12 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	<p>Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP).</p> <p>Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</p>



SUPERMURALSTUCCO

Rev. 09 del 01/02/2021 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0409971200

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Polimeri naturali
Peso specifico al confezionamento	1.650 ÷ 1.670 gr/litro
Colore	Bianco
Aspetto del prodotto in barattolo	Pastoso
Viscosità di fornitura al collaudo	Tixotropico
pH dopo stoccaggio	6,2
Componenti	Uno
Grado di diluizione	Pronto all'uso
Tipo di diluente	acqua (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione	Spatola, taloscia
Resa teorica	Variabile secondo lo spessore (4 ÷ 6 mq/Kg per strato di prodotto)
Essiccazione	2 ÷ 4 ore
Intervallo per la carteggiatura	8 ÷ 10 ore
Sovraverniciabilità	min. 12 ore / max. 10 giorni
Aderenza	Ottima

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

