



## webertec connettoreVR

Connettore preformato ad “L” in vetroresina termoindurente.

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

### CAMPI DI IMPIEGO

Idonei per la connessione strutturale di intonaci armati con le strutture in muratura. Il connettore è da inghisare con l'ancorante chimico in vinilestere **webertec ancoranteV**, all'interno della muratura, previa realizzazione di fori dalla profondità e diametro in funzione della necessità. **webertec connettoreVR** è trattato superficialmente con sabbia di quarzo per migliorare l'aderenza ed è uno dei componenti del sistema **webertec CRM** qualificato con **CVT** (Certificato di Valutazione Tecnico) secondo quanto riportato dal § 11.1 dell'NTC208.

### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni: | scatola con 100pz

## Ciclo applicativo

### APPLICAZIONE

- Dopo avere realizzato i prefori dal diametro e dalla profondità in funzione delle necessità progettuali, assicurare una perfetta pulizia depolverandoli.
- Riempire completamente il preforo partendo dal fondo, con ancorante chimico **webertec ancoranteV**. Successivamente, inserire il connettore, eventualmente tagliato, ruotandolo sul suo asse per garantire un'ottimale bagnabilità.
- Alla fine dell'inserimento, il connettore dovrà avere il lato corto verso l'alto e distante dal supporto almeno 1,5 cm.

### DATI TECNICI\*

Modulo elastico:	15000 MPa ISO 10406-1:2015
Allungamento:	a rottura 3,4% ISO 10406-1:2015
Resistenza:	trazione 22 kN ISO 10406-1:2015
Diametro:	8mm
Lunghezza:	20-30-50 cm

- Il numero di connettori è sempre in funzione delle esigenze progettuali.

**Per realizzare il sistema webertec CRM/75, consultare la scheda tecnica del sistema per i dati di progetto, la preparazione del supporto e l'installazione. In caso di dubbio contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.**

**Per realizzare il sistema webertec CRM/75, consultare la scheda tecnica del sistema per i dati di progetto, la preparazione del supporto e l'installazione. In caso di dubbio contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.**

## Avvertenze e raccomandazioni

Prodotto per uso professionale.  
Maneggiare con attenzione ed indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI).  
Conservare al riparo da condizionamenti ambientali.

## Voce di Capitolato

Connettore in vetroresina GFRP preformati ad "L" (tipo webertec connettoreVR della Saint-Gobain Italia S.p.A.). Inseriti all'interno delle murature ed inghisati con ancorante chimico (tipo webertec ancoranteV della Saint-Gobain Italia S.p.A.), garantiscono la connessione strutturale dei sistemi di rinforzi adottati per il consolidamento e il rinforzo delle murature (tipo webertec CRM della Saint Gobain Italia s.p.a.).

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

<b>Allungamento:</b>	a rottura 3,4% ISO 10406-1:2015
<b>Modulo elastico:</b>	15000 MPa ISO 10406-1:2015
<b>Resistenza :</b>	trazione 22 kN ISO 10406-1:2015

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.